


Montasjeveiledning av terrasse



1 Underlag av fliser

Strøene må ligge parallelt, slik de ikke blir synlige når skruer og propper monteres. Vi anbefaler å anvende strøer av hardtre for det beste resultatet.



2 Treskjelett

Når der brukes treskjelett som underlag anbefaler vi: 700 mm v/25 mm tykkelse 600 mm v/21 mm tykkelse 500 mm v/20 mm tykkelse **Hardtresstrøer:** 45x68 mm skal ikke spenne over 1 meter




3 Dobbelte strøer

Vi anbefaler å bruke dobbelte strøer ved diverse samlinger. Husk, at det er en fordel å lage fall for å lede regnvann bort, når der monteres opp av murer og andre faste sider.



4 Murpapp

For å sikre at regnvann ledes bort, og for å motvirke råte, anbefaler vi at du alltid bruker murpapp mellom Brett og strø.



5 Avstandsklodser

For at treet kan bevege seg fritt ved endring av temperatur og fuktighet, må der være en avstand på 5-8 mm mellom bordene. Husk avstand mellom mur og det første bord. Bruk snor, for å sikre den korrekte avstanden.



6 Skrutvinge

Vær oppmerksom på at bordene sjeldent står helt rett. Bruk evt. en skrutvinge til å holde bordene på plass under monteringen.



7 Forboring

Forbor alle huller med et undersenkingsbor, slik at skruen holdes i nivå etter montering. **Skruhullet må ca. være 20-25 mm fra kanten..**



8 Fastgjørelse

Bruk kun skruer i syrefast A4 stål, og monter alltid skruene oppfra.

Minimum skrustørrelser: 5x60 mm t/20-21 mm.

5x70 mm t/25 mm.

2/3 av skruen monteres ned i underleggende konstruksjon.




9 Forboring m/proppbor

Hullene må forbores med et 15 mm proppbor, og holdes 20-25 mm fra kanten. Se hvilke skrutyper vi anbefaler under punkt 8.



10 Montering med trelim

Treproppen monteres med vannfast trelim, slik at årene flukter med bordene. Proppen bankes i, og overskytende lim fjernes straks. (litt av proppen må stikke opp)



11 Planpussing

Proppene planpusses, slik de flukter i nivå med bordene. Vi anbefaler at hele terrassen slipes så den blir ensartet i sit uttrykk.




12 Overhold minimum avstand

For å sikre at treet ikke flekker, anbefaler vi at skruene som minimum monteres 30 mm fra enden.



13 Bruk alltid forboring

Det er en god idé alltid å forbore - ellers risikeres du at skruen brekker.



14 Undersenkning

For å unngå at skruene stikker ut, anbefaler vi at alle skruer undersenkes.

GODE TIPS

Fjern sagsflis og annet treavfall med det samme, da dette materialet kan avgi en rødlig nyanse på terrassen.

Fjern alltid arbeidsverktøy av jern, metalsplinter og lignende da der fort kan dannes rust. Etter montering kan noen tresorter avgi farge inntil de er herdet og utvasket av regn og sol.

Før montering bør bordene oppbevares under tak, vekk fra sollys og på et jevnt underlag for å unngå at de tar form.

Terrassebordene er **KUN** til utendørs bruk.

VIKTIGT

Vi anbefaler ikke bruk av skjulte beslag, da de aldri vil gi samme stabilitet som synlige skruer og propper. Oppbevaring og montering av terrassebordene i hardtre MÅ foregå utendørs.

Sørg for god ventilasjon under bordene.



Siden 1999 **BILLIG-TERRASSEBORD.NO**

Billige terrassebord direkte til døren

Vedlikeholdelse av terrasse

En terrasse eller fasade i et naturligt materiale som tre, har noen spesifikke egenskaper man må ha fokus på, for å sikre en lang levetid:

Tre er et levende materiale, der alltid er i forandring. Fargen vil endre seg over årene grunnet påvirkninger av årstidene. Solen, vinden og regnen endrer på den vakreste måte uttrykket som tiden går. Ubehandlet tre vil med årene fremstå sølvgråt, om treets flotte gløtt må bevares skal det beskyttes mot været med rengjøring og oljering.

Dette må man gjøre seg forstående for, før der anlegges terrasse eller fasade av hardtre.

Rengjøring

Grønne alger og andre belegninger fjernes ved å gjennomfukte området med rigelig vann, påføre trerens og skruppe overflaten grundig på langs (med årene). Heretter skylles grundig, slikk at al trerens er borte. Om nødvendig, kan behandlingen gjentas etter behov.

Må terrassen oljeres, skal treet tørke i minimum et døgn, før jobben påbegynnes.

Oljering av nymontert hardtre

Før den nye terrasse eller fasade benyttes, må den behandles med en hardtre olje. Etter anbefales det, at man vedlikeholder minimum en gang årlig.

Der må anvendes en UV-bestendig olje, der **IKKE** er herdende, og som inneholder fargepigment og fungicider. Vi anbefaler at nymonterte terrasser og fasader oljeres 2-3 ganger det første året, da treet blir mett i olje, og for å unngå patinering.

Det er en god idé, å vokse endene på terrassebordene med endetre forsegl. Dermed minskes risikoen for revner.

Vi anbefaler minimum én oljering årlig, spesielt steder hvor utsatt område er utsatt for værrets påvirkninger.

Slik gjør du:

#1

Før oljering påbegynnes, rengjør du hele området - se vennligst avsnittet "rengjøring"

#2

Når området er helt rent og **HELT** tørt kan du starte med olje. Bemerk at denne jobben kun kan utføres i tørkevær, da oljen ellers ikke vil trenge dybt nok inn i treet.

#3

Omrør oljen grundig før bruk.

#4

Bruk en pensel eller annet malerverktøy til å påføre oljen, og start med endeflatene.

#5

Overskytende olje fjernes etter max. 20 minutter med en ren og tørr klut. Føler du ikke treet er helt mett, kan du gjenta punkt 4 og 5 etter behov.

#6

Husk, at polérkluten der inneholder olje kan selvan-tenne. **HUSK DERFOR ALLTID**, å kaste bort disse på sikker vis.

#7

7Må overflaten fremstå ekstra slitesterk, kan den poleres med en en polérmaskin.

#8

Oljen er først gjennomherdet 24-48 timer etter påføring avhengig av vær og temperatur. I dette tidsrummet må treet **IKKE** utsettes for vann.



Siden 1999

BILLIG-TERRASSEBORD.NO

Billige terrassebord direkte til døren

Tlf. 2396 0506 og kundeservice@billig-terrassebord.no